

حاصل على شهادة مطابقة
للمواصفة الليبية رقم (581) لسنة 2009
Certificate of conformity Libyan
specification No. (581) of 2009



الواحة للدهانات ALWAHA PAINTS

منذ 1989 Since



الدهانات الزيتية
Oilbase Paints

زمالطو مطفىء

ZMALTO MATT

الوصف
هو دهان مطفىء ذو أساس الكيدي يحتوي على ملونات وإضافات عالية الجودة ويستخدم للأسطح الداخلية والخارجية
المميزات
• يصلح للإستعمال الداخلى والخارجى • له قدره تغطيه عاليه • يمكن إستخدامه على الأسطح الخشبية والخرسانية وعلى الأسطح المعدنية • قابل للغسيل • يتحمل الظروف الجوية الصعبة والإحتكاك الشديد • صديق للبيئة وخالي من الرصاص • زمن الجفاف الكلي 4 ساعات عند درجة حرارة 25 درجة مئوية
تعليمات الإستخدام
(1) إعداد السطح: • يراعى نظافة السطح وخلوه من الزيوت والشحوم والأتربة وأى ملوثات أخرى. • الأسطح السابقة الدهان:- يجب غسلها وتركها لفترة مناسبة حتى تجف والتأكد من تماسك الدهان القديم قبل البدا فى تحضير السطح للدهان
(2) خطوات التطبيق : 1. الأسطح المعدنية:- يجب إستخدام برايمر الواحة قبل استخدام الابيض المطفى 2. الأسطح الخرسانية:- يستخدم سيلر الواحة لغلق المسام قبل تطبيق المعجون • يتم تطبيق معجون الواحة دون اضافات • يراعى صنفرة سطح المعجون قبل تطبيق الدهان المناسب • يتم دهان السطح بوجة او وجهين من زمالطو الابيض السوبر فى حالة استخدام الفرشاة او الرولة الوجة الاول : مخفف بنسبة 15% تريتيتين الوجة الثانى : مخفف بنسبة 5% تريتيتين فى حالة استخدام مسدس الرش يخفف بنسبة 10-20% تريتيتين طبقا لنوع المسدس
أدوات التطبيق
الفرشاة / الرولة / مسدس الرش
معدل الفرد
الى 11 متر لكل واحد كيلو جرام عند سمك طبقة الدهان الجاف المقترح (100-150 ميكرون) وحسب حالة ومسامية السطح
العبوات
علبة زمالطو 1 كيلو - جالون زمالطو 4 كيلو
التخزين والصلاحيه
18 شهر فى العبوة الأصلية محكمة الغلق وبعبدا عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة

Description
Is a super quality high gloss alkyd resin based enamel paint is solvent base containing highly selected pigments, additives
Features
• For interior and exterior. • Good hiding power • can be painted over: wood, soft and hard board, mild steel • Washable. • Exceptional resistance to extreme weather condition and strong abrasion • Environment friendly, lead free • Drying time at 25c 4hour
Instructions for use
(1) Surface preparation: • Surface preparation: • Surface must be clean, free from oil, grease, dirt, etc. • On painted substrate: - wash and leave to dry, make sure that old paint are not loose before preparing the substrate
(2) Application steps 1. On ferrous metals: - use primer alwaha before applying zamalto mutt white. 2. ON soft and hard board: • Use sealer alwaha for priming purposes. • Alwaha putty to be applied without further additions. • Substrate should be sanded and then apply Zmalto matt.
IN CASE OF USING BRUSH OR ROLLER:- First coat: dilute with 15% white spirit, Second coat: dilute with 5% white spirit IN CASE OF USING SPRAY-GUN: Dilute with 10-20% white spirit
Application tools
brush –roller- spray gun
Spreading Rate
12 to 14 m ² /kg per coat according to recommended dray film thickness - From (30 to 40 micro)
Package
1 – 4 kg
Storage & Shelf life
18months in original tightly closed containers away from direct sunlight and excessive heat.