

حاصل على شهادة مطابقة
للمواصفة الليبية رقم (581) لسنة 2009
Certificate of conformity Libyan
specification No. (581) of 2009



الواحة للدهانات ALWAHA PAINTS

منذ 1989 Since



الدهانات الزيتية
Oilbase Paints

زمالطو الواحة إكسترا لامع

AL WAHA ZMALTO SUPER WHITE

الوصف
هو دهان لامع فائق الجودة ذو اساس الكيدي يحتوي على ملونات وإضافات عالية الجودة
المميزات
• يصلح للإستعمال الداخلي والخارجي • له قدره تغطيه عاليه • يمكن إستخدامه على الأسطح الخشبية والخرسانية وعلى الأسطح المعدنية • قابل للغسيل بدرجة عالية • يتحمل الظروف الجوية الصعبة والإحتكاك الشديد • صديق للبيئة وخالي من الرصاص • زمن الجفاف الكلي 8 ساعات عند درجة حرارة 25 درجة مئوية
تعليمات الإستخدام
(1) إعداد السطح: • يراعى نظافة السطح وخلوه من الزيوت والشحوم والأتربة وأي ملوثات أخرى. • الأسطح السابقة الدهان:- يجب غسلها وتركها لفترة مناسبة حتى تجف والتأكد من تماسك الدهان القديم قبل البدء في تحضير السطح للدهان (2) خطوات التطبيق : 1. الأسطح المعدنية:- يجب إستخدام برايمر الواحة قبل استخدام الابيض السوبر 2. الأسطح الخرسانية:- • يستخدم سيلر الواحة لغلق المسام قبل تطبيق المعجون • يتم تطبيق معجون الواحة دون اضافات • يراعى صنفرة سطح المعجون قبل تطبيق الدهان المناسب • يتم تطبيق وجه بطانة من زمالطو المطفئ* • يتم دهان السطح بوجه او وجهين من زمالطو الابيض السوبر فى حالة استخدام الفرشاة او الرولة الوجه الاول : مخفف بنسبة 15% تريتتين الوجه الثانى : مخفف بنسبة 5% تريتتين فى حالة استخدام مسدس الرش يخفف بنسبة 10-15% تريتتين طبقا لنوع المسدس
أدوات التطبيق
الفرشاة / الرولة / مسدس الرش
معدل الفرد
12 الى 14 متر مربع لكل واحد كيلو جرام عند سمك طبقة الدهان الجاف المقترح (30-40 ميكرون) وحسب حالة ومسامية السطح

Description
Is a super quality high gloss alkyd resin based enamel paint is solvent base containing highly selected pigments, additives
Features
• For interior and exterior. • Good hiding power • can be painted over: wood, soft and hard board, mild steel • Excellent Washable. • Exceptional resistance to extreme weather condition and strong abrasion • Environment friendly, lead free • Drying time at 25c 8 hour
Instructions for use
(1) Surface preparation: • Surface must be clean, free from oil, grease, dirt, etc. • On painted substrate: - wash and leave to dry, make sure that old paint are not loose before preparing the substrate (2) Application steps 1. On ferrous metals: - use primer alwaha before applying zmalto super white. 2. ON soft and hard board: • Use sealer alwaha for priming purposes. • Alwaha putty to be applied without further additions. • Substrate should be sanded and then apply one coat of Zmalto Matt as undercoat. • Apply one ot tow coat of Zmalto Gloss. IN CASE OF USING BRUSH OR ROLLER:- First coat: dilute with 15% white spirit, Second coat: dilute with 5% white spirit IN CASE OF USING SPRAY-GUN: Dilute with 10-15% white spirit
Application tools
brush -roller- spray gun
Spreading Rate
12 to 14 m ² /kg per coat according to recommended dray film thickness - From (30 to 40 micro)



تغطية عالية
HIGH COVERAGE



بياض ناصع
BRIGHT WHITE



سهل التنظيف
EASY TO CLEAN